

Congrout[®] Padding Mortar



VỮA ĐỆM

MÔ TẢ

Congrout Padding Mortar là vữa góc xi măng đóng gói sẵn dùng để đắp khô kê bộ máy làm cho phần dưới của bộ máy phẳng trước khi rót vữa.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM

Congrout Padding Mortar được chế tạo từ công thức đặc biệt làm phần đệm và giữ cho bộ máy phẳng trước khi rót vữa.

Ưu điểm:

- Không co ngót và bám dính rất tốt vào bề mặt.
- Có thể dùng để sửa chữa.
- Được sản xuất dưới điều kiện quản lý nghiêm ngặt, vì vậy rất đồng nhất.
- Phát triển cường độ sớm, điều đó cho phép thời gian lắp đặt máy sớm.
- Không chứa Clorit

ĐẶC TÍNH

Hình dạng: Dạng bột màu xám

Tỷ trọng: khoảng 1.60 kg/lít.

Cường độ nén trung bình (N/mm ²)						
6 giờ	10 giờ	12 giờ	1 ngày	3 ngày	7 ngày	28 ngày
≥ 15	≥ 25	≥ 30	≥ 45	≥ 65	≥ 70	≥ 85

Ghi chú: Các số liệu trên không cấu thành tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả này được thí nghiệm ở nhiệt độ 30°C.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải sạch, không dính dầu mỡ, sơn, các màng bảo dưỡng, vụn bê tông và các tạp chất khác. Đục bề mặt bê tông xuống sâu khoảng 20 mm, rộng khoảng 100 mm rộng hơn đường để thiết bị. Sau khi phá bỏ bê tông bề mặt phải vệ sinh sạch sẽ vụn bê tông và bụi bẩn. Rửa bề mặt bằng nước sạch. Yêu cầu chiều cao của lớp đệm ít nhất là 50 mm

CÓP PHA

Chắc chắn cốp pha phải kín. Chiều cao phụ thuộc vào chiều cao thiết kế nhưng ít nhất là 50 mm.

TRỘN

Sử dụng 2.5 ~ 2.75 lít nước trộn cho 1 bao 25 kg **Congrout Padding Mortar**. Đong chính xác lượng nước. Đổ từ từ **Congrout Padding Mortar** vào nước đã đong sẵn và trộn với máy trộn và trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất.

Một khi chiều cao đã đạt được, lắp đặt tấm thép để, dùng tấm thép để để lên bề mặt của vữa sau đó dùng búa gỗ đóng vào tấm thép để lèn chặt vữa và lấy độ phẳng cho bề mặt.

Để đạt được độ bám dính tốt, nên vẩy nước vào dưới tấm thép nhằm chắc chắn bề mặt **Congrout Padding Mortar** dẻo trước lắp đặt tấm thép. Sau khi chiều cao và độ phẳng đã đúng, có thể dỡ bỏ cốp pha.

BẢO DƯỠNG

Để ngăn chặn sự khô bề mặt nhanh và gây rạn nứt, phải dùng chất bảo dưỡng thích hợp như dòng sản phẩm Corcure của công ty Cormix ví dụ như Corcure 90.

VỆ SINH

Tất cả các dụng cụ phải được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

Bao 25 kg trong bao nhựa 4 lớp.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản trong điều kiện khô ráo và trong bóng râm. Thời hạn sử dụng ít nhất 12 tháng nếu bảo quản nơi khô ráo và không mở bao. Nhiệt độ và độ ẩm cao có thể làm rút ngắn tuổi thọ sản phẩm.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Congrout Padding Mortar là một chất có tính kiềm vì vậy cần tránh tiếp xúc với da và mắt. Mang khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ khi sử dụng. Da phải rửa sạch với nước, nếu bị vướng vào mắt thì phải rửa nhiều lần với nước sạch và đến khám bác sĩ. **Congrout Padding Mortar** không cháy.

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Công Ty Cormix luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị miễn phí về phương thức sử dụng cho đúng cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho quý vị.

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận bởi



9001 : 2000

Cert. No. 04100 2001 0136

Quality Management System Certified

**MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
NHÀ PHÂN PHỐI:**



Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công Nghệ Mới

Trụ Sở Chính: 204 Đinh Bộ Lĩnh - F26- Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668

Mobile: 0902.920.365, Email: ccnewtech@gmail.com

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Cormix và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm nào về những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như cách thi công sản phẩm sai. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi giao hàng.